

DUE F.P. S.R.L.

SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE
- FILM estensibile
- PE a bolle d'aria ed espanso
- BOBINE e SACCHI in Polietilene
- PVC e PE termoretraibile



320 HM - BOPP

- Nastro adesivo in BOPP e adesivo hot melt.
- Particolarmente indicato per nastratrici automatiche.
- *BOPP hot melt noisy adhesive tape.*
- *Highly recommended on automatic taping machine.*

DUE F.P. S.R.L.**SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
 Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
 Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
 E-mail: info@duefp.it
 Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963

**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

PP 320 HM		TOLLERANZE Tolerances
TIPO ADESIVO <i>Glue type</i>	HOT MELT – GOMMA TERMOPLASTICA E RESINA IDROCARBURICA <i>Hot melt– Thermoplastic rubber and hydrocarburic resin</i>	-
GRAMMATURA ADESIVO <i>Adhesive substance</i>	17g. / m²	-
SPESSORE SUPPORTO <i>Backing thickness</i>	28μ	± 3%
SPESSORE COMPLESSIVO <i>Total thickness</i>	45μ	± 6%
ADESIVITA' <i>Adhesiveness</i>	400g / cm.	-
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation at break</i>	165%	-
CARICO DI ROTTURA <i>Tensile strength</i>	4,6 kg. / cm.	-
COLORE SUPPORTO <i>Backing colour</i>	AVANA/BIANCO/TRASPARENTE <i>Brown/White/Clear</i>	-

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.

AVVERTENZE PER L'USO

- Il presente articolo è GARANTITO per 12 mesi dall'acquisto.
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura non inferiore a 18°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.
- Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie sulla quale deve aderire e la sua pulizia.