

DUE F.P. S.R.L.

SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •



NASTRI ECOMASK PERSONALIZZATI / PERSONALIZED ECOMASK TAPES

- Nastro adesivo in carta semicrespata, ottenuta da speciale lavorazione della cellulosa. Disponibile nelle seguenti versioni
 - *Adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente.*
 - *Adesivo a base di gomma sintetica on hot melt.*
-
- Half-wrinkled paper adhesive tape. Available with two different kind of glue:
 - *Natural rubber and solvent resins.*
 - *Synthetic rubber and hot melt.*

GRAMMATURA SUPPORTO <i>Backing substance</i>	60g. / m²
SPESSORE COMPLESSIVO <i>Total thickness</i>	130μ
ADESIVITA' <i>Adhesiveness</i>	2,5 N / cm.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation break</i>	9%
CARICO DI ROTTURA <i>Tensile strength</i>	35 N / cm.
COLORE SUPPORTO <i>Backing colour</i>	AVANA Brown
I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.	

DUE F.P. S.R.L.**SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963

**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

MISURE	PZ. / SCATOLA	SCATOLE/PALLET
mm. 9*50 mt.	192	54
mm. 15*50 mt.	120	54
mm. 19*50 mt.	96	54
mm. 25*50 mt.	72	54
mm. 30*50 mt.	60	54
mm. 38*50 mt.	48	54
mm. 50*50 mt.	36	54
mm. 75*50 mt.	24	54
mm. 100*50 mt.	18	54

AVVERTENZE PER L'USO

- Si consiglia di utilizzare il presente articolo entro 6 mesi dall'acquisto. E' stata rilevato nel tempo un aumento della resistenza allo srotolamento.
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15° C e 25°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.