

DUE F.P. S.R.L.

SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE
- FILM estensibile
- PE a bolle d'aria ed espanso
- BOBINE e SACCHI in Polietilene
- PVC e PE termoretraibile



NASTRO RINFORZATO UNIDIREZIONALE FIBERGLASS FILAMENT TAPE

- Nastro adesivo in BOPP, accoppiato con fibre di vetro disposte longitudinalmente.
- Utilizzato per la chiusura d'imballi pesanti, legature di tubi, pallettizzazione e in qualsiasi ambito ove sia necessaria una forte resistenza agli strappi.
- *BOPP adhesive tape with fiberglass.*
- *Recommended for sealing heavy packaging, whenever a higher tensile strength is needed.*

TIPO ADESIVO <i>Glue type</i>	GOMMA SINTETICA, RESINE IDROCARBONICHE E NATURALI , PLASTIFICANTI E ANTIOSSIDANTI <i>Synthetic rubber, Hydrocarbon,natural, plastifying and antioxidant resins.</i>
SPESSORE COMPLESSIVO <i>Total thickness</i>	120µ
ADESIVITA' <i>Adhesiveness coefficient</i>	9,0 N / cm.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation at break</i>	10%
CARICO DI ROTTURA <i>Tensile strength</i>	250 N / cm.
COLORE SUPPORTO <i>Backing colour</i>	TRASPARENTE

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.



MISURE	PZ. / SCATOLA	SCATOLE/PALLET
mm. 12*50 mt.	192	99
mm. 15*50 mt.	120	99
mm. 19*50 mt.	96	99
mm. 25*50 mt.	72	99
mm. 30*50 mt.	60	99
mm. 38*50 mt.	48	99
mm. 50*50 mt.	36	99
mm. 75*50 mt.	24	99

AVVERTENZE PER L'USO

- Si consiglia di utilizzare il presente articolo entro 6 mesi dall'acquisto. E' stata rilevato nel tempo un aumento della resistenza allo srotolamento.
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15° C e 25°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.